

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaBit® A-520 SG MX

Membrana impermeable prefabricada de asfalto modificado con polímero SBS (Estireno-Butadieno-Estireno)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaBit® A-520 SGMX es una membrana bituminosa para impermeabilización compuesta de betún modificado con SBS sobre un film de HDPE laminado cruzado, el cual forma una barrera resistente contra daño físico y migración de agua y sobre la otra cara cuenta con un terminado arenado que servirá como anclaje al concreto fresco, formando una sola pieza entre la estructura y la membrana cuando el concreto este solidificado. **Sikabit® A-520 SGMX** es un sistema para aplicar en frío no requiere calor o equipo especial de instalación.

USOS

SikaBit® A-520 SGMX es una membrana de impermeabilización autoadhesiva pre-aplicada en frío. El sistema se aplica antes de colocar el acero de refuerzo y de colar el concreto, de tal manera que la membrana se adherirá a la estructura evitando la migración lateral y protegiendo al concreto.

Estructuras típicas:

- Sobre losas horizontales y salientes.
- Zapatas aisladas, corridas y losas de cimentación.
- Muros de cimentación expuestos al suelo y aguas de nivel freático.
- Ideal para toda estructura bajo tierra que se requiera impermeabilizar en donde la temperatura de servicio no exceda los 130°F (54°C)

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Rollo de 1m x 20m Espesor: 2.0 mm
Apariencia / Color	Rollos de membrana con un film negro de HDPE y sobre la otra cara con terminado superficial de arena silica.
Vida en el recipiente	12 meses, desde su fecha de fabricación, almacenados de forma vertical en una sola estiba, bajo techo y en lugar seco y fresco. Protegidos de la ac-

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Membrana auto adherible al concreto por su anclaje de arena silica (no requiere de calor ni soplete)
- Membrana impermeable con alta resistencia hidrostática
- Fácil de instalar, con traslapes auto adheribles para asegurar una instalación de calidad
- Espesor controlado, minimiza el error de trabajo en sitio
- Resistencia temporal a intemperie y rayos UV (limitada a los períodos de aplicación)
- Se coloca sobre una superficie limpia y sana, normalmente una plantilla adecuada.
- Excelente flexibilidad que le permite soportar movimientos.

CERTIFICADOS / NORMAS

- Revisión bajo Método de prueba ASTM D 5147

ción de los rayos UV, nieve, hielo y la lluvia. Si el material se llega a congelar contactar a Sika antes de usarlo.

Condiciones de Almacenamiento	SikaBit® A-520 SG MX es almacenado de forma vertical en una sola estiba, bajo techo y en lugar seco y fresco, a temperatura entre +5°C y +35°C.
Espesor Efectivo	~ 2,0 mm (ASTM D 5147)

INFORMACION TECNICA

Resistencia a tensión	Resistencia a la tracción en Fmáx (CM/MD): 230/350 (N) (ASTM D 5147)
Módulo de Elasticidad a Tensión	Resistencia a la tracción la película (Film): 5,000 lb/in ² . (34.5 MPa) min. (ASTM D 882)
Elongación	Elongación en Fmáx. (CM / MD): 70/60 (%) (ASTM D 5147)
Resistencia al Pelado de la junta	~ 9 lbs/in min. (ASTM D 903, modificado)
Flexibility at low temperature	Pasa a (-12 ° C) (ASTM D 1970)
Permeabilidad al Vapor de Agua	~ 0.02 perms. (ASTM E 96)
Absorción de Agua	~ 0.38 % (ASTM D 570)

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	consumo SikaBit® A-520 SG MX 1 rollo 17.84 m ² NOTA: 17.84m ² /rollo, considerando sólo traslape longitudinal y un traslape transversal. Los datos son teóricos, el rendimiento puede variar en relación a la cantidad traslapes transversales requeridos; Se deberá incluir el desperdicio y el material necesario para la realización de los detalles en puntos críticos.
-------------------------------	---

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente	+15°C mín. / +40°C máx.
Temperatura del Sustrato	+15°C mín. / +40°C máx.
Humedad del Sustrato	No requiere de un mínimo de humedad en el sustrato, ya que es una membrana flotada ya sea sobre el terreno natural bien compactado o sobre una plantilla con una superficie uniforme sin oquedades o puntos salientes que puedan dañar la membrana.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO

La superficie debe estar firme, sana, limpia, sin polvo ni partículas sueltas, grasa o cualquier elemento que pueda impedir la adherencia del producto.

- La superficie debe tener la pendiente adecuada, 2% mínimo para evitar que se formen encharcamientos prolongados o permanentes que dañen el impermeabilizante por envejecimiento prematuro, la superficie debe ser uniforme, sin protuberancias ni depresiones o aristas cortantes.
- Las bajadas de agua pluvial deben ser funcionales y suficientes para evitar acumulaciones de agua.
- La superficie debe estar seca para evitar dejar agua atrapada que al convertirse en vapor de agua genere presiones negativas sobre el manto asfáltico, ocasionando abolsamientos, Re-impermeabilización:
-Si existe un impermeabilizante previo, no compatible

con el manto asfáltico, deberá de retirarse completamente por medios mecánicos, en caso de tratarse de un manto asfáltico, deberá de realizarse una revisión previo para evaluar si se requiere el retiro del mismo o se puede instalar el nuevo producto encima, consulte a nuestro departamento técnico.

PREPARACION DEL SUSTRATO

REPARACIÓN DE FISURAS:

Si existen fisuras sobre la superficie, deberán de sellarse utilizando tiras de aprox. 10 cm de ancho y la longitud requerida o del largo de la fisura con **SikaBit®S-515 MX**, adhiriéndolo con el mismo procedimiento indicado sobre la grieta o fisura.

En caso de tratarse de juntas con movimiento o de construcción, deberán de tratarse de acuerdo a especificaciones.

PUNTOS CRÍTICOS:

Se deberán de recibir los puntos críticos tales como

bajantes, bases de equipo, tuberías, etc, con el mismo manto asfáltico de acuerdo a especificaciones. (Consulte al departamento técnico o el Manual de Aplicación de Mantos Asfálticos).

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

LIMITACIONES

- Se utiliza para los sistemas de pre-aplicación. No deje el producto instalado expuesto a la luz solar directa durante más de 21 días en clima templado y más de 15 días en clima cálido. Si el **SikaBit®A-520 SGMX** se está aplicando sobre cualquier sellador, asegúrese que este totalmente seco antes de la instalación de la membrana. No instale sobre juntas de vinilo flexibles.
- No deje los rollos extendidos, deben almacenarse verticalmente al terminar de usarlos.
- Para obtener mejores resultados retire totalmente los recubrimientos viejos.
- No lo mezcle con otros productos. Excepto con la línea **SikaBit®**, **SikaProof®** o **Sikaplan®membranas**
- No debe utilizarse en inmersión continua en agua durante su aplicación.
- Evite el contacto de objetos puntiagudos sobre este tipo de recubrimiento.
- Las membranas deben estar protegidas tan pronto como sea posible después de la finalización y siempre antes del colado del concreto, para evitar daños mecánicos.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Sika Panamá S.A.

Parque Industrial y Corporativo Sur
0899-11691 Panamá
Phone: +507 271-4727
email: ventas@pa.sika.com
web: pan.sika.com

Hoja de Datos del Producto

SikaBit® A-520 SG MX
Agosto 2020, Versión 01.02
02072520100000010

SikaBitA-520SGMX-es-PA-(08-2020)-1-2.pdf