

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikalastic®-612

Membrana líquida impermeabilizante de poliuretano aromático, monocomponente, con tecnología exclusiva de Sika que le permite ser expuesto al agua de lluvia después de 10 minutos de aplicado.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikalastic®-612 es una membrana impermeabilizante de poliuretano de un componente, aplicada en frío y activada por humedad. Cura para formar una película de impermeabilización sin juntas, Sikalastic®-612 está diseñado para formar una membrana duradera en áreas expuestas de cubiertas y techumbres, así como también por debajo de cerámicos en balcones y terrazas.

Sikalastic®-612 Diseñado bajo la Tecnología MTC que le permite ser expuesto al agua de lluvia después de 10 minutos de aplicado, sin formación de burbujas.

USOS

- Para soluciones de impermeabilización de cubiertas en proyectos nuevos de construcción y remodelaciones
- Para cubiertas que presentan áreas de detalle complejas, incluso cuando la accesibilidad es limitada
- Para una ampliación costo-eficiente del ciclo de vida de techos deteriorados
- Para la impermeabilización debajo de cerámicas en balcones y terrazas
- Para la impermeabilización de balcones y terrazas antes de acabados cerámicos.
- Ideal como capa base para sistemas de impermeabilización de poliuretano en conjunto con Sikalastic® - 570 TC

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Un componente - fácil y listo para usar.
- Aplicado en frío - no requiere calor o flama para su instalación.
- Se puede reforzar donde sea necesario.
- Fácil de recubrir cuando sea necesario - no se requiere retirar la capa previa.
- Económico - Proporciona una extensión costo-eficiente del ciclo de vida de techos deteriorados.
- Permeable al vapor - permite que el sustrato elimine el vapor de agua.
- Elástico - conserva flexibilidad incluso a bajas temperaturas.
- Excelente adhesión sobre sustratos porosos y no porosos (hormigón, mortero, aluminio, acero, zinc).
- Rápido curado - libre de daños por lluvia (10 minutos después de ser aplicado).

CERTIFICADOS / NORMAS

- Kit de impermeabilización de techo en aplicación líquida según ETAG 005, ETA-12/01278 emitido por el organismo de evaluación técnica Board of Agrément, declaración de rendimiento 80192223, provisto por CE marking
- Producto impermeable al agua de aplicación líquida para instalaciones externas debajo de azulejos de cerámica según DIN EN 14891:2012-07, declaración de rendimiento 28643599, evaluado por laboratorio notificado 0761, y provisto por CE marking.
- Funcionamiento externo al fuego de acuerdo a ENV 1187: Broof (t1)
- Reacción al fuego de acuerdo a EN13501-1 : Euro-class E

INFORMACION DEL PRODUCTO

Hoja de Datos del Producto

Sikalastic®-612

Agosto 2020, Versión 03.02

020915205000000014

| | | |
|--|---|-----------------|
| Base Química | Poliuretano aromático activado por humedad, de un componente. | |
| Empaques | Cubeta de 17.5 L (25 Kg) | |
| Color | Blanco y Gris claro | |
| Vida en el recipiente | 9 meses desde la fecha de fabricación | |
| Condiciones de Almacenamiento | El producto se debe almacenar debidamente en sus envases originales sellados, sin abrir y sin daños, en condiciones secas a temperaturas entre 0°C y +25°C. Temperaturas de almacenamiento más altas pueden reducir la vida útil del producto. Referirse también a las recomendaciones de almacenamiento de la ficha de datos de seguridad. | |
| Densidad | ~1.42 kg/l (23 °C) | (EN ISO 2811-1) |
| Contenido de sólidos en peso | ~80 % (+23 °C / 50 % h.r.) | |
| Contenido de sólidos en volumen | ~68 % (+23 °C / 50 % h.r.) | |

INFORMACION TECNICA

| | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------|
| Resistencia a tensión | Sin reforzar ~4.5 N/mm ² | Reforzado ~8 N/mm ² | (EN ISO 527-3) |
| Elongación a Rotura | Sin reforzar ~180 % | Reforzado ~50 % | (EN ISO 527-3) |
| Temperatura de Servicio | -20 °C min. / +80 °C max. | | |

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

Impermeabilización de cubiertas* Consulte la ficha técnica de los sistemas SikaRoof® PRO

| Capa | Producto | Consumo |
|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Preparación de superficie | Consulte el tratamiento del sustrato | Por favor refierase a la hoja técnica del primario. |
| 2. Capa base | Sikalastic®-612 | ~ 0.4 a 1.0 L / m ² Consulte los sistemas SikaRoof®PRO |
| 3. Refuerzo | Sika Tela Reforzada® y/o Sika Malla® | - |
| 4. Capa superior | Sikalastic®-612 | ~ 0.4 a 1.0 L / m ² Consulte los sistemas SikaRoof®PRO |

La capa de detalle (refuerzos) se aplica en una capa reforzada con Sika Tela®, Sika Tela Reforzada® y/o Sika Malla®.

Sikalastic®-612 es aplicado en 1 o 2 capas.

Consumo total $\geq 0.7 - 2.0 \text{ l/m}^2 (\geq 1.0 - 2.8 \text{ kg/m}^2)$

Espesor de la película seca $\geq 0.7 - 1.4 \text{ mm}$

*Para el refuerzo parcial usar Sika®Tela reforzada o/y Sika® malla. Sikalastic®-612 se aplica en áreas con alto movimiento, sustrato irregular o para puentear fisuras, juntas o costuras en el sustrato, así también como para detalles. En el bitumen se debe aplicar un sistema de impermeabilización de cubierta totalmente reforzado.

Para la imprimación, por favor referirse a la tabla de Pretratamiento contenida en esta hoja técnica.

Impermeabilización de cubiertas reforzadas

Sikalastic®-612 es aplicada en una capa reforzada con Sika®Tela reforzada o/y Sika® malla ,sellada con una capa adicional de Sikalastic®-612

| Capa | Producto | Consumo |
|----------------|--|--|
| 1. Imprimación | consultar el pretratamiento del sustrato | consultar la ficha técnica del imprimante |
| 2. Capa base | Sikalastic®-612 | ≥ 1.0 l/m ² (≥ 1.4 kg/m ²) |
| 3. Refuerzo | Sika®Tela reforzada o/y Sika® malla | - |
| 4. Top Coat | Sikalastic® 570 | ≥ 1.0 l/m ² (≥ 1.4 kg/m ²) |

Impermeabilización bajo de ceramicos pegados con adhesivo ceramico *

Sikalastic®-612 es aplicado sobre concreto o mortero en dos capas, seguido de una capa adicional de Sikalastic®-612 esparcida con arena de cuarzo.

| Capa | Producto | Consumo |
|----------------------|--|--|
| 1. Imprimante | Sikafloor 155 WN® | consultar la ficha técnica del imprimante |
| 2. Capa base | Sikalastic®-612 | ≥ 1.0 L/m ² (≥ 1.4 Kg/m ²) |
| 4. Puente adherente | Sikalastic®-612 espolvoreado con 2 kg/m ² de arena de cuarzo (ø 0.4 - 0.7 mm)** | ≥ 0.2 L/m ² (≥ 0.2 Kg/m ²) |
| 5. Terminado | Sikalastic®-612 | ≥ 1.0 L/m ² (≥ 1.4 Kg/m ²) |
| 6. Adhesivo ceramico | SikaCeram® | consultar la ficha técnica del adhesivo ceramico |

*Para el refuerzo parcial usar Sika Tela Reforzada y/o Sika Malla. Se aplica en áreas con alto movimiento, sustrato irregular o para puentear fisuras, juntas o costuras en el sustrato, así también como para detalles.

**El exceso de arena de cuarzo debe ser quitado después de que la membrana aplicada se haya curado.

Nota: Estas cifras son teóricas y no contemplan ningún material adicional requerido debido a la porosidad superficial, perfil de la superficie, variaciones en el nivel y su desperdicio.

INFORMACION DE APLICACIÓN

| | |
|---------------------------|---|
| Temperatura Ambiente | +8 °C min. / +35 °C max. |
| Humedad Relativa del Aire | 80 % h.r. max. |
| Temperatura del Sustrato | +8 °C min. / +35 °C max. Mínimo 3°C por encima del punto de rocío |
| Humedad del Sustrato | ≤ 6 % contenido de humedad Método de ensayo: Medidor Sika®-Tramex Sin humedad ascendente de acuerdo con ASTM (lámina de polietileno). |

Pre-Tratamiento del Sustrato

| Sustrato | Primer |
|--|--|
| Concreto | Sikafloor® 155 WN Sika® Primer MT |
| Ladrillo y piedra | Sikafloor® 155 WN Sika® Primer MT ** |
| Revestimientos y fieltros bituminosos | Sikafloor® 155 WN /Sikalastic® Metal Primer * |
| Metales *** Metales ferrosos o galvanizados, plomo, cobre, aluminio, latón o acero inoxidable | SikaCor EG Phospath /Sikalastic®-Metal Primer |
| Sustratos de madera **** | Para secciones de madera pequeñas use Sikafloor 155 WN® / Sika Primer® MT . Para secciones mayores utilizar Sikalastic® Carrier. |
| Membranas Sarnafil /Membranas Sika-kaplan | Consulte al departamento técnico de Sika** |
| Pinturas | Sujeto a pruebas de adhesión y compatibilidad |
| Sistema MTC existente SikaRoof® | Sika® Reactivation Primer |

*Sikafloor® 155 WN / Sikalastic® Metal Primer previene la migración de los volátiles bituminosos y mejora la reflectividad a largo plazo.

Nota: Otros soportes deben ser ensayados para verificar la compatibilidad. En caso de duda, aplicar una muestra antes de aplicar el sistema Sika Roof PRO

**Sujeto a ensayos superficiales

***Metales ferrosos o galvanizados, plomo, cobre, aluminio, latón o acero inoxidable.

**** Las cubiertas de madera requieren una capa completa de Sikalastic Carrier. Consulte al departamento técnico de Sika

Para las tasas de consumo y el tiempo de espera / recubrimiento, consulte ficha técnica del limpiador e imprimante apropiado. Otros sustratos deben ser probados para su compatibilidad. En caso de duda, aplique primero un área de prueba.

Vida de la mezcla

Sikalastic®-612 está diseñado para un curado rápido. Las altas temperaturas combinadas con una alta humedad del aire, aceleran el proceso de curado. Por lo tanto, el material en recipientes abiertos debe aplicarse inmediatamente. En recipientes abiertos, el material formará una película después de 1 hora aprox.

Tiempo de Espera / Repintabilidad

| Condiciones ambientales | Mínimo tiempo de espera |
|--------------------------------|--------------------------------|
| +5 °C / 50 % h.r. | 18 horas |
| +10 °C / 50 % h.r. | 12 horas |
| +20 °C / 50 % h.r. | 6 horas |
| +30 °C / 50 % h.r. | 4 horas |

* Después de cuatro días, la superficie debe limpiarse y imprimirse con Sika® Reactivation Primer antes de continuar.

Nota: Los tiempos son aproximados y se verán afectados por las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y la humedad relativa.

Producto Aplicado Listo para su Uso

| Condiciones ambientales | Resistencia a la lluvia | Seco al tacto | Curado total |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| +5 °C / 50 % h.r. | 10 minutos | 8 horas | 18 horas |
| +10 °C / 50 % h.r. | 10 minutos | 6 horas | 10 horas |
| +20 °C / 50 % h.r. | 10 minutos | 4 horas | 7 horas |
| +30 °C / 50 % h.r. | 10 minutos | 2 horas | 5 horas |

* Tenga en cuenta que el impacto de fuertes lluvias puede dañar físicamente la membrana todavía líquida.

Nota: Los tiempos son aproximados y se verán afectados por las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y la humedad relativa.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie debe ser sólida, de suficiente resistencia,

limpia, seca y libre de suciedad, aceite, grasa y otra contaminación. Dependiendo del material, el sustrato debe imprimarse o limpiarse mecánicamente. Puede ser necesario demoler para nivelar la superficie. Los sustratos adecuados son: hormigón, revestimientos y fieltros bituminosos, metal, ladrillo, asbesto cemento, baldosas cerámicas, sustratos de madera.

Para obtener información detallada sobre la preparación del sustrato y la tabla de imprimación, consulte el Método de Aplicación del producto.

MEZCLADO

El mezclado no es necesario, sin embargo, si el producto está decantado o separado, revuelva el Sikalastic®-612 suavemente pero a fondo para lograr un color uniforme. Agitar suavemente minimizará el arrastre de aire.

APLICACIÓN

Antes de la aplicación del Sikalastic®-612, la capa de imprimación si se usa debe haber curado sin estar pegajosa. Para el tiempo de espera / repintado, consulte la ficha técnica del imprimante apropiado. Las áreas que pueden sufrir daños (pasamanos, etc.) tienen que ser protegidas con cinta o envoltura de plástico.

Revestimiento de cubiertas:

Sikalastic®-612 se aplica en dos capas. Antes de la aplicación de una segunda capa se permitirá el tiempo de espera indicado en la tabla Tiempo de Espera / Recubrimiento.

Los recubrimientos de cubierta pueden necesitar refuerzo parcial sobre áreas de esfuerzo o movimiento predecible como: Juntas, solapamientos, detalles, etc. Utilice tiras o secciones de Sika Fleece-50 para superficies razonablemente sanas (fibrocemento, etc.)

Impermeabilización de cubiertas reforzadas:

Sikalastic®-612 se aplica en combinación con Sika Fleece-50. El recubrimiento de fieltro bituminoso debe ser completamente reforzado.

1. Aplique una primera capa de aproximadamente 1,3 l/m² de Sikalastic®-612. Avanzar solamente lo suficiente para que el material permanezca líquido.
2. Coloque el Sika Fleece-50 y asegúrese de que no haya burbujas ni pliegues. Realizar los traslapes con un mínimo de 5 cm y asegurar que los solapamientos estén lo suficientemente húmedos para unirse.
3. El rodillo puede requerir sólo un poco de material adicional para mantenerse mojado, pero no se necesita agregar más material significativo en esta etapa.
4. Después de que la capa esté lo suficientemente seca como para caminar, selle el área del techo con una segunda capa de Sikalastic®-612 a un mínimo de 0,7 l/m² por capa.

Nota: Tenga en cuenta siempre comenzar con los detalles de la cubierta, antes de comenzar con la impermeabilización de la superficie horizontal. Para más detalles, siga los pasos 1-4.

Impermeabilización debajo de cerámicas:

Para la impermeabilización debajo de cerámicas, siga las instrucciones para revestimientos de cubierta. Después de haber curado la última capa del sistema de impermeabilización, aplique otra capa de Sikalastic®-612 esparcida con arena de cuarzo. (Ø 0,4 - 0,7 mm) como puente de adherencia. Retire la arena excesiva

después de que la membrana aplicada haya curado. Para la aplicación del adhesivo cerámico, consulte la ficha técnica del producto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con Thinner C inmediatamente después del uso. El material endurecido y/o curado sólo puede ser removido mecánicamente.

LIMITACIONES

- No aplicar en cubiertas sin pendiente. Pendiente mínima 3%.
- No aplique Sikalastic®-612 en sustratos con humedad ascendente.
- Sikalastic®-612 no es adecuado para inmersión permanente en agua.
- En los sustratos que puedan presentar desgasificación, aplicar durante la caída de la temperatura ambiente y del sustrato. Si se aplica durante el aumento de las temperaturas, puede ocurrir "burbujas/ agujeros" por el aumento del aire.
- No diluya Sikalastic®-612 con ningún solvente.
- No utilice Sikalastic®-612 para aplicaciones en interiores.
- No lo aplique cerca de una unidad de aire acondicionado en funcionamiento.
- No aplique Sikalastic®-612 directamente sobre Sikalastic® Insulation boards. En cambio utilice Sikalastic® Carrier entre Sikalastic® Insulation board y Sikalastic®-612.
- Los materiales bituminosos volátiles pueden manchar y/o volverse blandos por debajo del revestimiento.
- Las áreas con alto movimiento, sustratos irregulares o cubiertas de techo basadas en madera requieren una capa completa de Sikalastic® Carrier.
- Sikalastic®-612 puede presentar ligero entizamiento en la superficie. No utilice el agua proveniente para tanques de peces vivos, etc.
- Los materiales bituminosos de punto de fusión bajo, pueden necesitar imprimante. El uso de un color más oscuro también ayuda a ocultar algunas manchas por efecto de los volátiles.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Sika Panamá S.A.

Parque Industrial y Corporativo Sur
0899-11691 Panamá
Phone: +507 271-4727
email: ventas@pa.sika.com
web: pan.sika.com

Hoja de Datos del Producto
Sikalastic®-612
Agosto 2020, Versión 03.02
020915205000000014

Sikalastic-612-es-PA-(08-2020)-3-2.pdf

