

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

Carpeta de choque de goma como parte de la gama de pisos Sika ComfortFloor®

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H es una carpeta de caucho prefabricada con un compuesto de poliuretano.

USOS

- Especialmente adecuado para hospitales, escuelas, locales de ventas, salas de exposición, salas de entrada, vestíbulos, oficinas de planta abierta, museos o uso residencial
- Sólo para uso interior

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Permanentemente flexible
- Choque y absorción acústica
- Alta dureza
- Alta resistencia al impacto
- Almohadilla de goma duradera de alta calidad
- Fácil de aplicar

CERTIFICADOS / NORMAS

- Eurofins Emisión probada de acuerdo con el esquema AgBB y las directrices de DiBt (AgBB - Comité para la Evaluación de Productos de Construcción relacionados con la Salud, DiBt - Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción). El muestreo, prueba y evaluación se realizaron de acuerdo con ISO-16000, Informe No. 771284A.
- Clasificación de fuego acc. a EN 13501-1, Informes de prueba 08-198, Universidad de Gante.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Empaque	1 roll 67.5 m ²
	Ancho	1.5 m
	Largo	45 m
	Peso	187 kg/roll
	Espesor	~0.5 m
Apariencia / Color	Negro	
Vida en el recipiente	5 años desde su fabricación	
Condiciones de Almacenamiento	Almacene los rollos horizontalmente en un entorno donde se garantice la protección contra daños y agua que fluye libremente	
Espesor	~4 mm	
Densidad Area	2.7 kg/m ²	

INFORMACION DEL SISTEMA

Sistemas	Por favor, consulte la hoja de datos del sistema de: Sika Comfortfloor® PS-65	Recubrimiento de poliuretano sin juntas, liso, suave, riego de Sikafloor ColorFlakes opcionales
-----------------	---	---

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente	+10 °C min. / +30 °C max.
Humedad Relativa del Aire	80 % r.h. max.
Punto de Rocío	¡Cuidado con la condensación! El sustrato y el piso sin curar deben estar al menos 3 °C por encima del punto de rocío para reducir el riesgo de condensación o floración en el acabado del piso.
Temperatura del Sustrato	+10 °C min. / +30 °C max.
Humedad del Sustrato	<3% contenido de humedad pbw. Método de prueba: Sika®-Tramex meter, CM - medición o método de secado en horno. No hay humedad creciente según la norma ASTM (lámina de polietileno).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes, como suciedad, aceite, grasa, recubrimientos y tratamientos de superficie, etc. Todo el polvo, material suelto y desprendible debe eliminarse por completo de todas las superficies antes de la aplicación del producto, preferiblemente al vacío. La fuerza de tracción no debe ser inferior a 1.5 N / mm². En caso de duda, aplique primero un área de prueba.

APLICACIÓN

Extienda el nombre en el adhesivo húmedo Sikafloor® Comfort y presione hacia abajo con el rodillo para alfombras y linóleo (por ejemplo, 20 kg) durante la fase de adherencia. Para obtener información más detallada, consulte la Hoja de datos del producto del adhesivo de comfort Sikafloor®.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Preparación y calidad del sustrato

Consulte la Declaración del método Sika: "EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA SISTEMAS DE PISOS".

Instrucciones de aplicación

Consulte la Declaración del método Sika: "MEZCLA Y APLICACIÓN DE SISTEMAS DE PISOS".

LIMITACIONES

Si se requiere calefacción, no use gas, aceite, parafina u otros calentadores de combustibles fósiles, estos producen grandes cantidades de vapor de agua tanto de CO₂ como de H₂O, que pueden afectar negativamente el acabado. Para la calefacción, utilice únicamente sistemas de soplado de aire caliente eléctricos.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Sika Panamá S.A.

Parque Industrial y Corporativo Sur
0899-11691 Panamá
Phone: +507 271-4727
email: ventas@pa.sika.com
web: pan.sika.com

Hoja de Datos del Producto
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
Agosto 2020, Versión 01.02
020816140030000016

SikafloorComfortRegupol-6015H-es-PA-(08-2020)-1-2.pdf

