

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Estuka N

Recubrimiento para relleno y nivelación de muros y plafones.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Estuka N es una pasta en polvo lista para preparar, compuesta por agregados de granulometría controlada con características de trabajabilidad y adherencia.

Cumple con la certificación **NOM-018-ENER-2011**

Se recomienda aplicar el sistema de esta manera:
Primera capa para la planicidad de la pared: **Sika® Estuka N**

Como capa final de protección: **Sika® Estuka Acrílico** o **Sika® Estuka Plus**

USOS

- Como base, aplicada directamente sobre la superficie de block, concreto, ladrillo, sillar, yeso o aplanado principalmente en interiores.

- **Sika® Estuka N** puede ser utilizada en interiores como acabado final, sin embargo, en exteriores se recomienda protegerla con **Sika® Estuka Acrílico**, **Sika® Estuka Plus**, **SikaLatex® N** o pintura acrílica.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar, basta con añadir el agua recomendada y mezclar homogéneamente.
- Excelente maniobrabilidad y poder cubriente.
- Excelente adherencia sobre diferentes sustratos como: block, concreto, ladrillo, sillar, aplanado o yeso. La adherencia y la resistencia mejoran con el uso del adhesivo **Sika® Multiusos Adhesive** o **SikaLatex®-N**.
- Se puede obtener un acabado fino o texturizado, según el tipo de herramienta utilizada.
- Permite avances más rápidos en la construcción que los morteros tradicionales.
- Reduce el desperdicio de material durante la instalación, en comparación con el mortero tradicional.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Composición: Pastosa (una vez añadida el agua).
Empaques	Saco de 40 kg
Apariencia / Color	Color: Blanco
Vida en el recipiente	9 (nueve) meses a partir de la fecha de producción, si se almacena en su empaque original sellado.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenarlo en un lugar seco, bajo techo, a temperaturas entre 10°C y 30° C.
Consumo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es aconsejable hacer mosaicos de muestra sobre el sustrato a cubrir. ▪ En superficies de block: De 5 a 8 m² por saco de 40 kg aprox. dependiendo del espesor a aplicar ▪ Sobre capas de mortero, concreto y superficies bien aplanadas: de 12 a 15 m² por saco de 40 kg aprox.
Vida de la mezcla	30 a 45 minutos dependiendo la temperatura.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

- La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes sueltas, contaminación por aceites, polvo, residuos de curado, lechada de cemento u otras sustancias extrañas. Puede ser seco, húmedo o saturado, pero sin encharcamiento.
- En las paredes de block humedecer la superficie.
- Sobre superficies de concreto o yeso, sellar previamente la superficie con **Sika® Multiusos Adhesive** o **SikaLatex®-N** diluido 3:1 (agua: resina) para mejorar la adhesión.

MEZCLADO

- **Sika® Estuka N Base** se recomienda como capa de base, por lo que su consistencia debe ser pastosa, por lo que se recomienda agregar 20% de agua (8 litros) por cada bolsa de 40 kg; mezclar por 3 minutos, dejar reposar por 3 minutos y mezclar nuevamente por 5 minutos.
- Para una mejor adherencia de la pasta, se recomienda añadir 400 ml de **SikaLatex®-N** al agua de mezcla por cada saco de 40 kg. Esa mezcla de agua no debe exceder los 8 litros.

APLICACIÓN

1. Después de humedecer la superficie deje secar 1 hora y aplique la capa de 5 a 10 mm de **Sika® Estuka N** dependiendo del espesor requerido para dejar la pared plana y para acabados texturizados agregue la cantidad de arena (mármol) necesaria para dar la textura deseada.
2. Si lo desea, puede aplicar una capa final de **Sika® Estuka Acrílico** o **Sika® Estuka Plus** no mayor de 3 mm para dar un acabado final con mayor resistencia.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Deben lavarse con agua antes de que el producto se endurezca.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Sika Panamá S.A.

Parque Industrial y Corporativo Sur
0899-11691 Panamá
Phone: +507 271-4727
email: ventas@pa.sika.com
web: pan.sika.com

Hoja de Datos del Producto

Sika® Estuka N
Agosto 2020, Versión 02.02
021840101000000003

SikaEstukaN-es-PA-(08-2020)-2-2.pdf