

Sika® Techo E

Emulsión asfáltica con acrílico y fibras para impermeabilizar terrazas y cubiertas. Durabilidad Media.

DESCRIPCION	Sika Techo E forma con el producto SikaFelt (tela de fibra de poliéster, refuerzo) un sistema para impermeabilizar.
USOS	Sika Techo E , se usa para: La impermeabilización en frío de techos, terrazas, cubiertas y viga canales, sobre soportes en madera, concreto o mortero. Como imprimante para la colocación de mantos y telas asfálticas.
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none">- Mayor flexibilidad y adherencia que las emulsiones convencionales- Mayor resistencia al envejecimiento, no se cristaliza con el tiempo.- Las fibras forman un tejido que le da mayor resistencia frente a fisuras.- Adhiere sobre superficies húmedas.- Fácil aplicación- No es tóxica, libre de solventes.- Cumple con norma ASTM-D 2939 para resistencia al agua y flexibilidad.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Las pendientes y bajantes deben ser las adecuadas para evitar empozas/mientos de agua. La superficie debe estar limpia.

Preparación del producto:

Sika Techo E viene lista para su uso. Homogeneizar el producto antes de aplicar.

Aplicación:

Extienda una capa de **Sika Techo E**, diluida 1:3 (**Sika Techo E**:Agua), con cepillo, brocha o escoba blanda, deje secar.

Aplique una capa pura de **Sika Techo E** y extienda una tela de fibra de poliéster (**SikaFelt**), teniendo cuidado en no dejar bolsas de aire y garantizando que esta quede completamente adherida, deje secar.

Luego aplique una capa pura de **Sika Techo E** y extienda **SikaFelt**, deje secar.

Aplique una capa de **Sika Techo E**.

Proteja la impermeabilización de los rayos solares con una capa de **Alumol** a las 48 horas de aplicado **Sika Techo E**.

Si la impermeabilización se somete a tráfico peatonal, protéjala con un mortero de mínimo 3 cm de espesor o con prefabricados, aislando previamente con polietileno o geotextil la impermeabilización.

Consumo Aproximado:

Sika Techo E: (como imprimante) diluido en agua 1:3 aprox. 50 gr/m².

Sika Techo E: Aprox. 800 gr/m² por capa.

SikaFelt: Rollo de 1,20m x 40m, cubre 44 m²

Alumol: Aprox. 110 gr/m².

Rendimiento Aproximado:

Sika Techo E

3.5 kg	Cubren 4.5 m ² por capa
18.0 kg	Cubren 22.5 m ² por capa
200 kg	Cubren 250 m ² por capa

PRECAUCIONES	<p>Alumol</p> <p>3.0 kg. Cubren 27 m² 16.0 kg. Cubren 145 m² Mantener el empaque tapado. No mezclar con otras emulsiones. Proteger de la lluvia durante mínimo 6 horas (a 20°C). Dejar tiempo suficiente entre capa y capa para que seque el Sika Techo E (aprox. 6 horas a 20°C). Hacer mantenimiento anual con una capa de Alumol. No es inflamable, pero es Combustible a temperaturas altas La edad mínima del concreto de la base debe ser de 3 semanas. Puesta en servicio 48 horas después de aplicado el Alumol. Limpiar manos y herramientas con agua y jabón, cuando el producto está todavía fresco, el Sika Techo E y el Alumol, se limpian con un solvente convencional.</p>
MEDIDAS DE SEGURIDAD	<p>Manténgase fuera del alcance de los niños. Utilizar guantes de caucho y gafas de protección para su aplicación. Consultar hoja de seguridad del producto.</p>
PRESENTACION	<p>Tarro: 3.5 kg Tarro: 18.0 kg Tambor: 200.0 kg</p>
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	<p>El tiempo de almacenamiento es de un (1) año en su envase original bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.</p>
CODIGOS	<p>R: 22 S: 03/20/21</p>

NOTA

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente. **Restricciones locales:** Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de los productos puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.



Responsabilidad Integral

Código: CD-SC 033-1

Código: CD-SA 006-1