

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTop[®]-111

Mortero fluido para nivelación y relleno

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Mortero autonivelante de 2 componentes para nivelación de pisos, elaborado con base en cemento mejorado con resinas sintéticas, para espesores de bajos a medios.

USOS

- Como mortero de altas resistencias mecánicas y de completa reducción de permeabilidad sobre bases de concreto, mortero, piedra y acero.
- Como mortero de reparación para pisos de concreto, en bodegas, industrias, tanques, albercas, carreteras, puentes, túneles, etc.
- Como mortero de nivelación y relleno de cavidades de estructuras de concreto.
- Como mortero de anclaje para postes, columnas, bases de maquinaria, etc.
- Para elaborar Pisos antideslizantes.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Listo para usar.

- Fácil colocación debido a su fluidez.
- Resistente al agua y al aceite.
- Muy buena adherencia a soportes de concreto.
- Altas resistencias mecánicas.
- No ataca las armaduras, ni elementos mecánicos.
- No es corrosivo ni tóxico.

INFORMACION DEL PRODUCTO

| | |
|-------------------------------|--|
| Base Química | Mortero cementicio y resinas |
| Empaques | Unidad de 30 kg (A+B) |
| Apariencia / Color | Color: Gris Concreto |
| Vida en el recipiente | De 6 (Seis) a 9 (Nueve) meses en su envase original, bien cerrado. |
| Condiciones de Almacenamiento | Mantengase en un lugar seco, techado y libre de humedad. |
| Densidad | Aproximadamente 2.2 kg/l a 20°C |

INFORMACION TECNICA

| | |
|--------------------------|--|
| Resistencia a Compresión | Aproximadamente ~ 500 kg/cm ² |
| Resistencia a Flexión | Aproximadamente ~ 50 kg/cm ² |

INFORMACION DE APLICACIÓN

| | |
|---------------------------------|---|
| Consumo | Aproximadamente 2.2 kg/m ² por mm de espesor |
| Espesor de Capa | Espesor mínimo: 3 mm Espesor máximo: 12 mm |
| Temperatura Ambiente | Mín. +5°C / Máx. +30°C. |
| Temperatura del Sustrato | Mín. +5°C / Máx. +30°C. |
| Vida de la mezcla | 40 minutos a 20°C |

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie de concreto deberá estar rugosa, limpia, sana y libre de grasa, polvo, partes sueltas u otras materias extrañas que puedan poner en riesgo su adherencia. La rugosidad recomendable es de ± 3 mm (ICRI CSP 6 a 9) para promover adhesión mecánica. Antes de colocar el SikaTop® - 111-1, la superficie debe saturarse con agua limpia evitando siempre encharcamiento (superficie saturada y superficialmente seca). En ambientes cálidos, saturar el concreto continuamente desde horas antes de la aplicación. Las superficies metálicas deben estar limpias, libres de grasa, oxidación, pinturas defectuosas u otros materiales extraños.

MEZCLADO

En un recipiente de boca ancha se vierte primero el 90% del componente A (líquido) y después el componente B (polvo) en forma gradual, mezclando constantemente con taladro de bajas revoluciones (máx. 400 rpm) hasta obtener un mortero homogéneo, de color uniforme y libre de grumos. Evite introducir aire. Siga mezclando y agregue el líquido restante en la cantidad necesaria para obtener la consistencia deseada.

APLICACIÓN

El mortero SikaTop® - 111-1 se debe aplicar antes de que transcurran 20 minutos de haberse mezclado (a 20°C). Vaciar el mortero sobre la base, extendiéndolo con regla o llana dentada, luego se procede a pasar rápidamente sobre él un rodillo de puntas de nylon para expulsar las burbujas de aire atrapado. Para obtener un piso antideslizante, debe esparcirse Sika-dur® Arena gruesa o media hasta saturar, sobre la superficie del mortero aún fresco y húmedo. El exceso de arena se retira después de 24 horas, barriendo o aspirando. La limpieza de manos y herramientas se hace con agua antes de que el producto se haya endurecido.

TRATAMIENTO DE CURADO

El curado de las áreas expuestas debe realizarse inmediatamente con Sika Curador, protegiéndolo con costales húmedos, o con algún otro método adecuado de curado con agua.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar herramientas y equipos de aplicación con agua, inmediatamente después de terminar la aplica-

ción. Si el material endurece, solo podrá ser retirado por medios mecánicos.

LIMITACIONES

Las nivelaciones mayores a 3m² deben de considerar las condiciones de diseño de las losas de concreto subyacentes ó juntas de contracción.

No adicionar agua

No aplicar en exposición directa a rayos solares

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad

de terceras partes deben ser respetados.

Sika Panamá S.A.

Parque Industrial y Corporativo Sur

0899-11691 Panamá

Phone: +507 271-4727

email: ventas@pa.sika.com

web: pan.sika.com

Hoja de Datos del Producto

SikaTop®-111

Agosto 2020, Versión 01.02

020302040070000031

SikaTop-111-es-PA-(08-2020)-1-2.pdf

